



maderas de Autor

COLECCIÓN		
PROJECT		
COMPOSICIÓN		
Parquet multicapa compuesto por tablero contrachapado y capa noble de roble blanco europeo cepillado T&G micro 4 V		
PROPIEDADES MADERA DEL ROBLE EUROPEO		
Madera Frondosa de Roble común semi-pesada. Dureza Brinell 5,8		
Fibra recta con veteado llamativo, grano grueso		
Caract. Albura: tonalidad amarillo clara		
Caract. Duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados		
Estabilidad dimensional de concentración volumétrica 0,40% madera estable		
Relación entre contracciones 1,85% tendencia a alejar media		
DISEÑO	FORMATO TABLON (mm)	FORMATO PATTERN DIBUJO
1 lama	220 x 2200 x 14 (4)	(NO)
CÓDIGO / MODELO / MEDIDA / TEXTURA / ACABADO / CLASIFICACIÓN		
MDA2130 / Roble Bonafé / 14(4)x220x2200mm / Barnizado ultramate		
MDA2131 / Roble Carolina / 14(4)x220x2200mm / Barnizado UV invisible		
MDA2133 / Roble Ahumadi / 14(4)x220x2200mm / Barnizado ultramate		
MEDIDA		
14(4)x220x2200mm	Puede incluir 2 tablas arranque por caja	
ESTRUCTURA	EN13489	
Capa superior de uso	4mm	
Especie	Roble blanco europeo	
Tablero nucleo	contrachapado E1	
especie	Eucaliptus	
Machiembrado	Encolado Tangue & groove	
GARANTÍA		
1 Caños uso domestico. Descargar condiciones garantia		
NOMBRE DE SURTIDO		
Vida		
DESCRIPCIÓN SURTIDO		
Madera con posibilidad de existencia de nudos grandes y pequeños, con resina total o parcialmente llena, posible presencia de grietas y albura, así como variación de tonalidades entre tablas.		
CLASIFICACIÓN EN13489		
Albura sana	Permitida	
Nudos	+ >50 mm relleno total o parcialmente con resina	
Nudo Perdiz	Permitido	
Grietas	Permitido	
bark pockets	no permitido	
estructura veteado	ilimitado	
Madera de corazon sano	permitido	
variación color	variación viva de la madera	
marcas de embalaje	no permitido	
Espejuelo	Permitido	
ACABADOS DISPONIBLES GAMA		
Barniz abrillco secado UV	5- 7 capas	
Aceitado secado uv	2- 4 capas	
Madera sin tratar en crudo prelijada con nudo y grietas preparados con resina total o parcial		
INSTALACIÓN		
Según Guia instalación Maderas de autor y de acuerdo con normativa vigente		
Calefacción radiante adecuado : consulte las instrucciones especiales		
PRESENTACIÓN		
Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet	si	
Protección anti-humedad interior	si	
unidades tablas por caja:	6 lamas	
m2 por caja:	2,508m2	
cajas por pallet	44	
DENSIDAD MEDIA		
650 kg/m3		
GRADO HUMEDAD		
6-9% (+-% Toler.) Posteriormente variará en instalación según RH% y C° temperatura ambiente		
REACCIONAL FUEGO		
EN14342	DFL S1	CE EN 14342:2013
ADHESIVO		
0.05 ppm=> Clase E1 (inocuo)		
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA		
EN14342	0,16W/mK	
INFORMACION ADICIONAL		
Las diferencias cromáticas son una característica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible		
El acabado ahumado de la colección potencia la variedad cromática del roble como característica natural		
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		
Según nuestra guía para maderas de autor - Woca Denmark para suelos barnizados o aceitados		